

## DURAZIV PRIMER cu KAUCIUC®

Pentru vopsele și tencuieli decorative structurate

**Descriere:** DURAZIV PRIMER cu KAUCIUC® este un produs pe bază de dispersii organice și aditivi speciali, care conferă acestuia proprietăți deosebite privind elasticitatea, aderența, impermeabilitatea la apă și permeabilitatea la vapori.

### Caracteristici:

- constituie o barieră împotriva eflorescenței din suport
- egalizează și reduce gradul de absorbție al suprafețelor minerale
- crește aderența și gradul de protecție a peliculelor de vopsele structurate și tencuieli decorative
- peliculă deosebit de elastică și rezistentă la abraziune
- peliculă permeabilă la vaporii de apă

**Utilizare:** Ca strat de fond pentru aplicarea eficientă a vopselelor și tencuielilor decorative structurate, ușurând aplicarea acestora. Se colorează în aceeași nuanță (sau într-o nuanță apropiată) cu produsul de finisaj care se va aplica ulterior, conform cartelelor DURAZIV, folosind amestecurile standard de coloranți DURAZIV Colorant superconcentrat (cartela restrânsă) sau în sistemul de nuanțare POS (cartela extinsă de nuanțe).

### Date tehnice:

CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
<b>PRODUS LICHID</b>		
Aspect	Pastă vâscoasă, omogenă	vizual
Densitatea relativă	1,65 ± 0,05	SR EN ISO 2811-1:2002
Substanțe nevolatile, %	70 ± 2	SR EN ISO 3251:2003
pH	8,0–9,0	STAS 8619/1-90
<b>PELICULA USCATĂ</b>		
Aspect	Peliculă rugoasă	Vizual
Uscarea aparent completă, ore	4	SR EN ISO 3678:1999

### Aplicare:

#### Pregătirea suprafețelor

Suprafețele pe care se aplică produsul trebuie să fie rezistente, curate, uscate și lipsite de substanțe antiaderente (grăsimi, praf, etc.).

**Suprafețele noi** se lasă la măturat (să se usuce) timp de minim 7 zile, în cazul termosistemelor, sau minim 28 de zile, în cazul tencuielilor minerale. Apoi se amorsează cu DURAZIV AMORSĂ. În cazul apariției eflorescenței, se acționează eficient pentru îndepărtarea acesteia, înainte de amorsare.



**Suprafețele vechi**, deja acoperite, care prezintă zone slab aderente sau cu defecte (exfolieri, fisuri), trebuie reparate prin retencuire. Suprafața reparată se lasă să se usuce timp de 3-4 zile și se amorsează ca și în cazul suprafețelor noi.

### Straturile ulterioare de finisare:

- DURAZIV cu KAUCIUC® DP 61 Vopsea decorativă minerală structurată
- DURAZIV cu KAUCIUC® DP 63 Tencuială decorativă minerală granulată
- DURAZIV cu KAUCIUC® DP 65 Tencuială decorativă minerală structurată
- DURAZIV cu KAUCIUC® Vopsea decorativă structurată
- DURAZIV cu KAUCIUC® Tencuială decorativă stucturată
- DURAZIV cu KAUCIUC® Tencuială decorativă granulată
- DURAZIV cu KAUCIUC® Tencuială de cuarț colorat

### Pregătirea produsului

- se aplică ca atare sau cu diluție de max. 10% apă
- produsul se omogenizează înainte de aplicare

### Mod de aplicare

- se aplică într-un singur strat, cu rola sau pensula
- temperatura de aplicare (a mediului): min. +10 °C, max. +30 °C
- temperatura suportului: min. + 5 °C, max. +40 °C
- umiditatea suportului: max. 12%
- umiditatea mediului: max. 70%
- curățarea uneltelor se face cu apă, imediat după aplicare

**Atenție!** Nu se aplică în condiții de umiditate ridicată (ceață, ploaie, ninsoare), sau când există pericol de ploaie sau îngheț, pe vânt puternic sau sub acțiunea directă a razelor solare.

Nu se aplică peste finisări realizate cu produse pe bază de solvent, var sau humă. Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul și calitatea acoperirii.

**Uscare pentru reacoperire:** 24 ore

**Consum de material:** 250-300 g/m<sup>2</sup>

**Ambalare:** găleți de propilenă de 25 kg

**Depozitare - Transport:** în ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între +5 °C - +30 °C; risc de depreciere prin îngheț.

**Deșeuri:** reziduurile uscate constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare.

## Compuși organici volatili (COV):

- Subcategorie produs: „Grunduri pentru impregnare”
- Valoare limită COV, g/l: 50 (2007) / 30 (2010)
- Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 28

## Natura riscurilor și recomandări de prudență:

- S2 - A nu se lasă la îndemână copiilor
- S24/25 - A se evita contactul cu pielea și ochii
- S26 - în cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul
- S46 - în caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta
- S7/47 - Păstrați ambalajul (recipientul) închis ermetic și la o temperatură care să nu depășească +5 °C - +30 °C

**Termen de valabilitate:** 12 luni de la dată fabricației, în ambalajul original închis etanș Produs avizat tehnic pentru construcții.