

## Grund Hammerite®

Grund special pentru suprafețe metalice neferoase

**Descriere:** Grund special pe bază de apă cu conținut de rășini sintetice și pigmenți anorganici.

**Proprietăți:** Recomandat pentru grunduirea suprafețelor metalice neferoase: oțel galvanizat, oțel inoxidabil, aluminiu, crom, alamă, cupru, etc. Conferă aderență suprafețelor ce vor fi finisate ulterior cu email Hammerite.

**Culoare:** Roșu cărămiziu

**Mod de aplicare:** Suprafețele trebuie să fie uscate și curate (fără pete de ulei, grăsimi sau praf). Eventualele urme vechi de vopsea se vor curăța folosind o perie de sârmă sau o hârtie abrazivă. Pentru degresare se va folosi o soluție de apă cu detergent și apoi se va clăti cu apă. Grundul se va aplica într-un singur strat, cu pensula sau prin pulverizare. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Nu se diluează! Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5 °C - 30 °C. Umiditatea mediului ambiant nu trebuie să depășească 65%.

**Sistem de straturi recomandat:** 1 strat Grund Hammerite după care se poate finisa cu email Hammerite cu respectarea unui timp de uscare de 2 ore.

**Uscare:** La 20°C: la atingere -30 minute; în profunzime -2 ore

**Consum specific:** 16m<sup>2</sup>/ L/ strat

**Întreținerea uneltelor:** Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

**Depozitare și păstrare:** 24 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură. A se feri de îngheț!

**Disponibil în cutii de:** 0,5 L

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.

