

DURAZIV AM 9

ADEZIV PENTRU GRESIE ȘI FAIANȚĂ - Interior, C1T

INDICAȚII

- Pentru plăci ceramice de interior: faianță și gresie glazurată
- Ideal pentru suprafețe neregulate și încărcări mari la podele
- Ușor de amestecat, ușor de aplicat, greu de desprins
- Aderență sporită prin aditivare cu cauciuc sintetic

DOMENIU DE APLICARE

Placări la interior, în strat de 4-15 mm, cu următoarele materiale și în următoarele condiții:

- plăci ceramice de interior (plăci absorbante) și plăci naturale poroase, conform tabel
- elemente decorative din gips sau ceramică precum și imitație de cărămidă (aparentă)
- plăci de gips-carton, acolo unde nu se dorește utilizarea unei structuri de montanți metalici
- se poate folosi și la realizarea de zidării cu cărămizi BCA sau cărămizi clasice

Suportul trebuie să fie absorbant, solid și lipsit de substanțe antiaderente:

- beton mai vechi de 3 luni sau mortar mai vechi de 28 zile
- plăci de gips-carton
- gleturi rezistente din ciment, vopsele vechi asperizate și șpăcluite în prealabil cu DURAZIV AM 15 cu Kauciuc®

Pregătirea suportului

Denivelările, fisurile sau găurile se repară folosind mortarul de reparații DURAZIV PM 47.

Suprafețele absorbante (BCA, glet ipsos, tencuiei/șape având conținut mic de ciment) trebuie amorsate cu o amorsă penetrantă.

Nu se recomandă umezirea plăcilor sau a suportului înainte de aplicarea adezivului.

Preparare și aplicare

Conținutul unui sac se presară în 5,5-6 litri apă curată, la temperatura obișnuită. Se amestecă folosind un mixer electric (bormașină prevăzută cu amestecător).

Se reamestecă după 5-10 minute și se ajustează consistența prin adăugare de apă sau adeziv. Se aplică adezivul pe suport, prin întindere cu o mistrie dințată.

La placări în zone cu trafic foarte intens, se aplică adeziv și pe spatele plăcii.

Se așează plăcile în stratul de adeziv, la max. 10-15 minute după întinderea acestuia. Se verifică periodic ca placa să fie acoperită min. 60% din suprafață.

Se poate circula pe plăci și se poate executa chituiră după 24 de ore.

Depozitare: în spații acoperite, fără expunere la ploaie sau soare



Ambalare: saci de 25 kg

Consum orientativ: între 3 – 4 kg /m², în funcție de denivelările suportului

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației înscrisă pe sac