

## SMALTO PRIMER

### Descriere

Este o amorsa acrilică cu foarte bună aderență și penetrare. Se poate folosi atât la interior cât și la exterior. Peste ea se poate folosi orice tip de vopsea.

### Proprietăți

- Crește puterea de acoperire a vopselei aplicate ulterior datorită faptului că reduce puterea de absorbție a suprafeței de acoperit.
- Datorită concentrației foarte mari, poate fi diluată 1:10 cu apă.

### CARACTERISTICI TEHNICE

Diluție:	100-400% cu apă în funcție de puterea de absorbție a suprafeței.
Culoare:	Translucidă
Aplicare:	Rola, pensula.
Puterea de acoperire:	10-20 m <sup>2</sup> /L pe strat în funcție de puterea de absorbție a suprafeței și de diluție.
Uscare:	La atingere 1 – 1 ½ ore. A doua mână după 4– 6 ore. Acești timpi se pot prelungi în cazul unor condiții atmosferice dificile (frig, umiditate) și dacă puterea de absorbție a suprafeței descrește.

### Condiții de aplicare:

- Temperatura 8 - 30°C și relativ umiditate sub 80%.
- Condițiile atmosferice vitrege pot degrada calitatea produsului.
- Pe suprafețele noi amorsa se poate aplica după 3-4 săptămâni.
- Protejați produsul de înghet.

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

**Pregătirea suprafeței:** Curăță bine suprafața de praf, grăsimi, vopsea veche exfoliată, netezește peretele cu sandpaper în special vopseaua veche.

**Aplicare:** Amestecați bine produsul. Aplicați unul sau două staturi de amorsă. Puteți acoperi cu orice vopsea din gama VECHRO

**Curățarea echipamentului de aplicare:** În timpul aplicării păstrați echipamentul umed. Clătiți imediat după utilizare cu săpun și apă.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta fișă tehnică sunt rezultatul cunoașterii și experienței departamentului cercetare - dezvoltare al societății, ca și al folosirii practice a produsului. Recomandările și propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanție, în cazul în care condițiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută și condițiile lucrării. Editarea prezentei fișe tehnice anulează orice altă ediție anterioară pentru același produs.

