

## Email Hammerite® DTG

Email special pentru suprafețe metalice galvanizate

**Descriere:** Email pe bază de solvent, cu formulă specială, pentru protecția și decorarea suprafețelor metalice galvanizate.

**Proprietăți:** Vopseaua se poate aplica direct pe suprafețe din oțel galvanizat, aluminiu, cupru sau alamă fără a mai fi necesară grunduirea prealabilă a acestora. Conferă suprafețelor o protecție de până la 5 ani împotriva coroziunii precum și un aspect decorativ deosebit.

**Aspect:** lucios

**Culoare:** A se vedea cartela de culori

**Colorare:** Nu este cazul

**Mod de aplicare:** Suprafețele trebuie să fie uscate, curate și degresate. Suprafețele din aluminiu, cupru sau alamă se vor șlefui ușor pentru a îmbunătăți aderența dintre email și metal. Suprafețele noi, proaspăt galvanizate se vor lăsa câteva luni să devină mate și ușor rugoase după care se va aplica vopseaua. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de aplicare și pe tot parcursul acesteia. Se aplică cu pensula, la temperaturi cuprinse între 8°C - 25°C. Nu se diluează!

**Sistem de straturi recomandat:** Se va aplica un singur strat de email Hammerite DTG. Dacă suprafețele au fost vopsite anterior și se dorește o schimbare radicală a culorii, probabil vor fi necesare două straturi de email. Pentru o protecție și mai îndelungată, suprafețele se pot grundui, înainte de aplicarea vopselei, cu grundul special Hammerite.

**Recondiționare:** Dacă suprafețele au fost vopsite anterior se recomandă efectuarea unui test: se aplică emailul pe o suprafață mică și se lasă timp de o oră; dacă apare o reacție se va îndepărta total vopseaua veche și apoi se va aplica Hammerite DTG. Precauții speciale trebuiesc luate în timpul pregătirii suprafețelor vopsite anterior anilor 1960 datorită posibilei prezențe a plumbului în straturile vechi de vopsea. Este indicată șlefuirea umedă iar dacă acest lucru nu este posibil este obligatorie purtarea măștii de protecție pe timpul șlefurii uscate.

**Uscare:** La 20°C: la atingere - 4 ore, în profunzime - 6 ore

**Consum specific:** 14 m<sup>2</sup> / litru / strat; cifra este orientativă și poate depinde de calitatea suprafeței și de condițiile atmosferice la momentul aplicării. Cu o cutie se pot vopsi 10,5 m<sup>2</sup>.

**Întreținerea uneltelor:** Imediat după utilizare se spală cu Diluant Hammerite. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

**Depozitare și păstrare:** 60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură sau scânteie.

**Disponibil în cutii de:** 0.75 L





Produs inflamabil ! Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor. Consultați Fișa cu date de securitate a produsului pusă la dispoziție de către distribuitor.

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuințați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. A se consulta și fișele tehnice ale produselor Diluant Hammerite și Grund Hammerite.