

STUCCO VENEZIANO

ÎNVELIȘ DECORATIV SINTETIC LUCIOS PENTRU INTERIOR - Seria 943

DESCRIERE

Produsul STUCCO VENEZIANO este un înveliș mural pentru interioare, care permite obținerea unui finisaj decorativ unic întrucât amintește de stucaturile prezente în vechile palate din Veneția.

Chiar dacă metodele de aplicare sunt comune, produsul pus în operă este întotdeauna diferit, fiind caracterizat de nuanțe și efecte care depind de abilitățile decoratorului.

Pe lângă suprafețele plane, STUCCO VENEZIANO mai poate fi aplicat pe elemente arhitectonice speciale, precum cornișe și coloane.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețe din lemn compozit etc.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI".

Nu aplicați pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

Natura liantului: copolimer acrilic modificat

Solvent: apă

Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1.70-1,80 kg/l.

Vâscozitate: consistență păstoasă

Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială după 3 ore, poate fi șmirgluit și acoperit cu straturi ulterioare de vopsea după 5 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.



- În prezența mușgaiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați prin periere sau spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojelile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curățați stucăturile și peticirile cu glașpapier; eliminați praful.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. În general, pe suprafețe care se fărâmițează, în prezența unor vopsele deteriorate sau straturi de tempera vechi de grosime mică, utilizați izolantul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
- În prezența unor suprafețe neomogene, cu prezența unor straturi vechi de vopsea, stucaturi, peticiri, uniformizați suportul cu fixativul diluabil în apa opac MARCOTHERM PRIMER Cod. 4740019.
- Aplicați STUCCO VENEZIANO conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

*(Diluțiile izolantului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

Suprafețe din lemn masiv și stratificat:

- Curățați ușor cu glașpapier pentru a elimina fibrele de lemn desprinse.
- Eliminați eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază și șlefuiți toate suprafețele vopsite deja.
- Eliminați eventualele rășini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
- Chituiți imperfecțiunile cu stuc sintetic.
- Curățați cu glașpapier stucaturile și eliminați praful.
- Pe suportul uscat și curat, aplicați 1-2 straturi de fond MARCONOL ORIENTALITE 1450519.
- Aplicați apoi STUCCO VENEZIANO conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.
- Fiți atenți la tratarea lemnului bogat în tanin precum castanul, pot apărea la suprafață pete întunecate.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

- Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
- Umiditatea relativă a mediului: <75%
- Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- Umiditatea suportului: <10%

Unelte: drișca din oțel pentru nivelarea de fond, șpacluri din oțel de diferite mărimi pentru stratul de finisare.

Nr. straturi: se aplică cel puțin 2 straturi de produs pentru pregătirea fondului (în funcție de porozitatea suportului).

- Aplicați cu o drișcă din oțel unul sau mai multe straturi de produs, nivelând pentru a obține o suprafață netedă și uniformă.
- Așteptați 5 ore între o aplicare și cealaltă, curățând de fiecare dată cu hârtie abrazivă.
- Aplicați cu șpaclul din oțel stratul de finisare. Această operațiune poate fi efectuată luând cantități mici de produs și întinzându-l cu șpaclul cu mișcări rapide și hotarâte.
- După 5 minute, acesta poate fi netezit, trecând cu șpaclul de mai multe ori pe suprafață, cu mișcări semicirculare, și apăsând.
- Pentru ca finisajul să aibă un grad cât mai mare de strălucire, se recomandă șlefuirea cu o hârtie abrazivă extrem de fină (ex. M-1500) similară celei utilizate de fabricanții de caroserii, repetând apoi procedura de șlefuire cu ajutorul șpaclului din oțel.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.
- Nu se recomandă acoperirea cu ceară sau produse similare, întrucât în timp acestea tind să anuleze caracteristicile care conferă valoare produsului.

Consum indicativ: 1-1,4 kg/mp pentru finisare pe tencuială nedriscuită; 0,4-0,6 kg/mp pentru finisare pe suprafețe netede precum ghips și ghips carton.

COLORAREA

Culoarea poate fi obținută cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie și cu coloranții COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Valabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 2 ani.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE(Dir. 2004/42/EC)

Cat. L : vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă) : 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)

STUCCO VENEZIANO conține max.: 150 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.