

MIRROR

Finisaj stucco pe bază de var, extra lucios, pentru interioare

CARACTERISTICI GENERALE: Mirror este un finisaj stucco pe bază de var, cu aditivi speciali pentru îmbunătățirea luciului. Este confecționat din chit de var „grassello”, material de umplere selectat și modificatori reologici care asigură un material ușor de aplicat.

UTILIZĂRI: Mirror este recomandat pentru decorarea pereților interiori de prestigiu. Tencuielile de var natural reprezintă cele mai potrivite substraturi ale Mirror, deoarece produsul reacționează chimic cu acestea, construind un „corp” unic capabil să păstreze acoperirea de var pentru o perioadă mai lungă de timp.

Mirror poate fi, de asemenea, aplicată pe:

- Mortare de var și ciment
- Tencuieli de var și gips preexistente
- Tencuieli preamestecate
- Plăci de gips-carton

CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE:

Natura liantului: chit de var, copolimer vinil-versatil în dispersie acrilică. Densitate: Mirror: 1,56 +/- 0,05 g / ml

PERFORMANTE: Datorită permeabilității mari la vapori, Mirror este produsul ideal pentru a păstra permeabilitatea substratului.

DILUTIE: Mirror: gata de utilizare

Cera Wax (ceară de polietilenă): gata de utilizare. Poate fi diluat cu maximum 100% apă în funcție de efectul dorit.

AVERTIZARE: Amestecați bine produsul înainte de aplicare. Nu se aplică pe suprafețe proaspete, așteptați suficient, permiteți maturarea substratului, în general 4 săptămâni.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI ȘI APLICAREA (Referința la condițiile de mediu T = 25 ° C, UR = 60%)

Substratul trebuie să fie perfect uscat, fără praf, fără umiditate și pete de sare. Refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice, dacă este necesar. În caz de mucegai, tratați suprafața cu produse specifice adecvate. Periați sau îndepărtați orice eflorescență și vopsea peeling veche. Trebuie îndepărtate straturi mai înalte de vopsea pe bază de var și tempera. Îndepărtați praful, smogul sau murdăria înainte de aplicare. În cazul suprafețelor neomogene sau sfaramicioase, aplicați un strat de Decofix (etanșant pe perete micronizat) diluat cu o perie. Peste substraturile uscate și compacte, aplicați un strat de Novaprimer (grund pigmentat acrilic pe bază de apă), diluat, cu o perie. După ce suprafața este complet uscată, aplicați un strat neted de Marmorino KS (tencuială pe bază de var) cu o mistrie din oțel inoxidabil. Neteziți sau îndepărtați cantitatea de produs în exces. Așteptați suprafața să se usuce, apoi aplicați un strat neted de Mirror cu o mistrie din oțel inoxidabil. Așteptați suprafața să se usuce, apoi aplicați un al doilea strat de Mirror cu o mistrie din oțel inoxidabil. După cel puțin 12 ore, șlefuiți suprafața cu smirghel, îndepărtați praful și continuați cu aplicarea Mirror în porții mici ale peretelui. Când produsul începe să se usuce, lustruiește suprafața cu o mistrie din oțel inoxidabil pentru a o face mai compactă și lucioasă.

Timp de uscare: 24 ore aprox. În funcție de tipul de substrat, rata de absorbție și condițiile de mediu.

RECOMANDARI: În timpul întregului proces de aplicare, produsul trebuie protejat împotriva schimbărilor de temperatură ridicată, îngheț sau temperaturi ridicate. Nu aplicați când temperatura aerului, a substratul și temperatura produsului este mai mică de + 5 ° C sau peste + 35 ° C, nici în lumina directă a soarelui, nici pe suprafețele supraîncălzite (chiar dacă sunt deja în umbră). Umiditatea mediului trebuie să fie <75%; umiditatea substratului trebuie să fie <10%. Se recomandă completarea fiecărei lucrări cu materiale din același lot de producție. Atunci când se utilizează mai multe loturi, se recomandă remixarea produselor din loturile diferite pentru a evita diferențele ușoare de culoare. Pentru utilizarea corectă, diluarea și aplicarea produselor menționate aici, consultați fișele tehnice cu date tehnice respective. În timpul pregătirii substratului și a aplicării produselor, se recomandă utilizarea corectă a uneltelor și a dispozitivelor individuale de protecție.

CURĂȚAREA USTENSILELOR: Cu apă, imediat după utilizare.

RANDAMENT:

Marmorino KS: 0,8-1 m² / kg

Mirror: 2-4 m² / kg, în funcție de efectul dorit

Cera Wax: 15-20 m² / l, în funcție de tipul de substrat și rata de absorbție a acestuia.

CULORI: Alb și catalogul de culori Mirror

AMBALARE: Recipiente de 1Kg, 5Kg și 20Kg.

TERMEN DE VALABILITATE

Produsul ambalat este garantat timp de 24 de luni, dacă este depozitat în ambalaje originale sigilate și la temperaturi adecvate.

PROCEDURI DE SECURITATE

Directiva UE 2004/42 / CE: Mirror (acoperire cu efect decorativ)

Valori limită ale UE pentru Mirror (cat A / I): 200 g / l (2010) Mirror conține maximum 200 g / l COV.

Produsul nu necesită etichetare în conformitate cu reglementările în vigoare. Utilizați produsul în conformitate cu standardele actuale de igienă și siguranță. Nu aruncați în canalizare, cursuri de apă sau pe pământ; după utilizare nu lăsați recipientele, lăsați reziduul să se usuce și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu lasați la îndemana copiilor. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și arătați recipientul sau eticheta.

Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate.