



OXIDOL MINIO

MINIO ANTICORROZIV DE STANDARDE ÎNALTE



Randament: 11-15 m²/litru



Timp de uscare: 1½ - 2 ore.
Complet după 3-4 ore.



Diluire: Până la 5% în volum cu White Spirit pentru pensulă/rulou, sau până la 20% cu Diluantul No1 pentru aplicare cu pistolul



Revopsire: 10 - 16 ore



Ambalaj: 750ml , 2,5lt



Utilizare: Pensulă, Rolă, Pistol

CARACTERISTICI GENERALE

Grund anticoroziv excelent de tip MINIO cu conținut scăzut în VOC. Poate fi utilizat pentru grunduitul oricărei suprafețe din fier. Realizează protecția efectivă anticorozivă chiar și a suprafețelor expuse la mediu puternic oxidativ. Aderență perfectă. Nu conține pigmenți anticorozivi toxici. Se lucrează ușor și se dispersează minunat. Uscare rapidă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect	Mat cu luciu <3 unități la 60°
Greutate specifică	1,33 - 1,38 kg/lt
Randament	13 - 15 m ² /lt pe strat pe suprafață pregătită corespunzător.
Diluire	50-100% pe volum cu diluantul Smaltolux White Spirit. Raportul de diluare joacă un rol important în penetrarea adecvată și depinde de natura și porozitatea suprafeței. Pentru izolarea acoperișului, se recomandă diluarea a 20-40% pe volum.
Timp de uscare	Superficială în 1 ½ - 2 ore. Se usucă complet după 3- 4 ore.
Revopsire	Se revopsește după 10 - 16 ore. Se recomandă ca revopsirea să fie efectuată după întărirea completă al primului strat. Acești timpi se prelungesc sub condiții meteo de frig și umezeală.
Clasa COV	Straturi de acoperire speciale mono- componente. Grund pentru substraturi din fier". Tip D. Valoare limită COV = 500 gr/lt. Maxim de concentrație VOC al produsului gata spre utilizare = 450 gr/lt. Vopseaua conține și solvenți care nu sunt COV. COV ori SOV: Substanțe organice volatile cu punct de fierbere < 250°C.
Nuanță	Portocaliu

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața trebuie curățată de praf, grăsimi, uleiuri, vopsele vechi friabile, rugină, să fie sablată și să fie curățată bine de praf.

APLICARE

Amestecăm bine. Aplicăm un strat sau două straturi de Oxidol Minio. Putem aplica după caz ca vopsea finală Gumilak Metal, Smaltolux extra sau Smaltolux hydro.

Pe durata lucrării mențineți uneltele "umede" într-un vas sau lighean cu vopsea. Stoarceți bine vopsea de pe unelte înapoi în cutie și curățați-le îndată cu diluant, apă caldă și săpun. Dacă vopsea se usucă se îndepărtează numai cu detergenți puternici. Nu aruncați lichidele de spălare în orizontul acvifer.



CONDIȚII DE APLICARE

Temperatură 8 - 30°C iar umiditatea relativă sub 80 %. Condițiile adverse pe durata aplicării pot altera proprietățile finale a produsului.

DEPOZITARE

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului.

NOTIFICĂRI

Mai multe informații la Fișele Datelor de Securitate (MSDS) a produselor.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A fi păstrat departe de copii.

Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este garantată de către societate, care este aliniată cu cerințele standardelor ISO 9001, 14001 și al Regulamentului EMAS. În calitate de producători nu purtăm nici o răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în caz în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare.