



## SMALTOPLAST EXTRA

VOPSEA LAVABILĂ ECOLOGICĂ MATĂ



Suprafață: Perete



Aplicare: Vopsire finală



Finisaj: Mat



Randament: 11-13mp/ litru/ strat



Timp de uscare: ½-1 oră.



Diluare: 8-15% în volum cu apă



Revopsire: 3 -5 ore



Ambalaj: 375ml, 750ml, 3lt, 10lt



Aplicare: Pensulă, Rolă, Pistol Airless

### CARACTERISTICI GENERALE

Vopsea lavabilă, mată, ECOLOGICĂ de calitate înaltă pentru vopsirea pereților, tencuielilor, suprafețelor gletuite, de ipsos, etc. SMALTOPLAST extra are miros redus și combină gradul de alb crescut cu o mare putere de acoperire și un randament extraordinar. Se dispersează foarte bine, se lucrează ușor și nu stropește. Prezintă rezistență crescută la alcalii și rezistență perfectă la spălarea frecventă (EN 13300 /EN 11998, class 1). Conținut minim de substanțe periculoase. Conținut redus de volatile (SOV). Clasarea în clasa superioară A + contribuie la o bună calitate a aerului din interior.

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Luciu	Mat, cu luciu <4 unități la 85° și <3 la 60°
Greutate specifică	1,34-1,48 kg/lt, în funcție de nuanță
Randament	11 - 13 m <sup>2</sup> /lt pe strat
Diluare	8-15% în volum cu apă
Uscare	Uscat la atingere în ½ - 1 oră. Vopseaua obține rezistența sa la spălare după 3-4 săptămâni.
Revopsire	3-5 ore. Acești timpi se prelungesc în condiții meteo de frig și umezeală.
COV/SOV	Acoperiri mate pentru pereți interiori și acoperișuri (luciu <25@60°)". Tip Y. Valoare limită COV = 30gr/lt. Maxim de concentrație COV a produsului gata spre utilizare = 9,5gr/lt. COV sau SOV: substanțe organice volatile cu punct de fierbere < 250°C.
Emisii de Formaldehidă	<20 μgr/m <sup>3</sup> , 24 de ore după aplicarea vopselei. (ISO 16000-3, ISO16000-9, CET/TS15516, EN16402)
Unelte	Pensulă, rolă, pistol Airless.
Nuanțe	Alb și mii de nuanțe ecologice prin sistemul de colorare VECHRO.

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru asigurarea aderenței corecte a vopselei suprafața de vopsit trebuie curățată de praf, grăsimi și uleiuri, vopsele vechi decojite, rugină, resturi de mușcăi sau umezeală. Grunduim cu Smaltoplast Universal Primer, iar suprafețele cu probleme de pete de nicotină, poluanți, fumegai de la calorifere, fum, cariocă, tuș, funghi, mușcăi, umezeală, uleiuri, graffiti se grunduiesc cu SMALTOX hydro.



## APLICARE

Amestecăm bine înainte de utilizare. Aplicăm două straturi de SMALTOPLAST extra. Minimalizarea risipei de vopsea: pentru o suprafață de 10m<sup>2</sup> și două straturi, veți avea nevoie de 1,6Lt de vopsea. Propunere: Reducem numărul total de straturi în nuanțe închise prin aplicarea de SMALTOX hydro sau SMALTOPLAST extra în nuanță gri, S 1502-Y nuanțelor galbene, S 1502-R pentru nuanțele roșii ș.a.m.d. sau în nuanță de același ton pe o bază de acoperire.

## CURĂȚIREA UNELTELOR

Pe durata lucrării mențineți uneltele "umede" într-un vas sau tăviță cu vopseaua. Storceți bine vopseaua de pe unelte înapoi în cutie și curățați-le îndată cu apă caldă și săpun. Dacă vopseaua se usucă se îndepărtează numai cu detergenți puternici. Nu aruncați lichidele de spălare în mediul acvatic.

## CONDIȚII DE APLICARE

Temperatură 8-30°C iar umiditatea relativă sub 80 %. Condițiile adverse pe durata aplicării pot altera proprietățile finale al produsului.

## DEPOZITARE

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni -măsuri preventive detaliate consultați Fișa cu Datele de Securitate a produsului.



CERTIFICĂRI

