



SMALTOX WATER STOP

GRUND DE ETANȘARE PE BAZĂ DE APĂ



Randament: 11-13mp/ litru/ strat



Timp de uscare: ½-1 oră.



Diluare: 8-15% în volum cu apă



Revopsire: 3 -5 ore



Ambalaj: 750ml,2,5lt



Aplicare: Pensulă, Rolă, Pistol Airless

CARACTERISTICI GENERALE

Grund de etanșare hidrosolubil cu miros redus și conținut minim în COV. Potrivit pentru grunduirea suprafețelor de pereți interiori sau exteriori, peste sau sub suprafața solului și unde se cere soluție pentru probleme de curgere de apă, prezență de umezeală și săruri. Ideal pentru reîmprospătări unde nu este dorită reparația petelor de umezeală, de săruri și alte probleme similare. Potrivit și pentru spații unde apar presiuni negative. Prezintă aderență extraordinară, rezistență la alcalii și acoperabilitate bună. Se usucă și se revopsește rapid cu vopsele lavabile și acrilice hidrosolubile.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Luciu	Mat
Greutate specifică	1,38 - 1,42 kg/lt
Randament	11-13 m ² /lt depinde de gradul de absorbție a suprafeței.
Diluare	8-15% în volum cu apă
Uscare	Uscat la atingere în ½ - 1 oră. Vopseaua obține rezistența sa la spălare după 3-4 săptămâni.
Revopsire	Se revopsește în 3-4 ore. Acești timpi se prelungesc în condiții meteo de frig și umezeală
COV/SOV	Grunduri de sigilare". Tip Y. Valoare limită COV = 30gr/lt. Maxim de concentrație COV al produsului gata spre utilizare = 5gr/lt.
Nuanțe	Gri deschis

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Curățați bine suprafețele de uleiuri, părți friabile, praf și resturi de mușci-funghi. Dacă suprafața prezintă o problemă intensă din cauza apariției umezelii sau/și a scurgerii de apă atunci trebuie căutate și alte soluții de reparare, înaintea grunduirii cu Smaltox Water Stop.

APLICARE

Amestecăm bine înainte de utilizare după ce diluăm vopseaua cu apă. Aplicăm 2 straturi Smaltox Water Stop uniform pe suprafață. Produsul nu se colorează!

Pe durata vopsirii mențineți uneltele "umede" într-un vas sau lighean cu vopseaua. Stoarceți bine vopseaua de pe unelte înapoi în cutie și curățați-le îndată cu apă caldă.



CONDIȚII DE APLICARE

Temperatură 8-30°C iar umiditatea relativă sub 80%. Condițiile adverse pe durata aplicării și după aplicare pot altera proprietățile finale a produsului. Noile suprafețe trebuie uscate timp de 3-4 săptămâni înainte de aplicarea grundului.

DEPOZITARE

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului.

NOTIFICĂRI

Produsul nu necesită etichetă de pericolozitate conform legislației în vigoare. Mai multe informații la Fișa Datelor de Securitate (MSDS) a produsului

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni -măsuri preventive detaliate consultați Fișa cu Datele de Securitate a produsului.

Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este garantată de către societate, care este aliniată cu cerințele standardelor ISO 9001,14001 și al Regulamentului EMAS. În calitate de producători nu purtăm nici o răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în cazul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare.