



VECHRO PRO ACRYLIC ROAD MARKING PAINT

VOPSEA ACRILICĂ SUBȚIRE



Randament: 1-1,4 m²/litru



Timp de uscare: 15- 17 minute



Diluare: folosind diluantul Vechro nr. 1 la 5% pentru aplicarea cu trafaletul sau pensula, 10%-15% pentru aplicarea cu pistolul de pulverizare. Gata pentru utilizare pentru aplicarea cu o mașină de marcaj rutier



Ambalaj: 1 kg, 5 kg, 23 kg, 25 kg



Utilizare: Pensulă, trafalet, pistol de pulverizare, mașină specială de marcaj rutier

CARACTERISTICI GENERALE

Vopsea subțire pe bază de rășini acrilice potrivită pentru marcarea drumurilor, a aeroporturilor, a parcarilor asfaltate, betonate etc. Are o aderență și elasticitate excelente pe substraturile menționate anterior, dar și pe suprafețe metalice, tencuieli pe bază de ipsos, table metalice. Strălucirea nu i se modifică în timp, poate fi utilizată chiar și în condiții meteorologice nefavorabile, deci este întotdeauna clar vizibilă. Are o utilizare foarte durabilă și nu se murdărește de pneurile auto, nici chiar în lunile de vară, când temperaturile sunt destul de ridicate. Are o rezistență excelentă la abraziune. Se usucă atât de repede încât suprafața poate fi utilizată chiar și la o oră după aplicare. La vopsea se pot adăuga mici sfere speciale de sticlă, care datorită reflexiei fac ca linia să fie vizibilă chiar și noaptea, putându-se adăuga totodată și un nisip special care asigură proprietăți antiderapante pentru drum.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect	Luciu mat de 4-10 unități la 60°.
Greutate specifică	1,48-1,52 kg/l.
Randament	1-1,4 m ² /l
Diluare	Cu diluantul Vechro nr. 1 la 5% pentru aplicarea cu trafaletul sau pensula, 10%- 15% pentru aplicarea cu pistolul de pulverizare. Gata pentru utilizare pentru aplicarea cu o mașină de marcaj rutier
Timp de uscare	La suprafață 15' -17'. Uscat complet și gata pentru utilizare în 1 oră. Perioada de mai sus se poate mări în condiții de umiditate ridicată și temperatură scăzută
Amestecarea cu mici sfere de sticlă	300 g de mici sfere de sticlă la 800-1000 g de vopsea/m ²
Culoare	Alb, galben și negru.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața care trebuie vopsită trebuie curățată temeinic de corpuri străine și praf înainte de aplicare.

UTILIZARE

Amestecați bine vopseaua înainte și în timpul aplicării. Vopseaua se aplică într-un singur strat la grosimea dorită a peliculei.



CURĂȚAREA UNELTELOR

Scurgeți bine vopseaua de pe scule înapoi în recipient și curățați-le folosind diluantul Vechro nr. 1

CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura camerei 8-30 °C și umiditatea relativă sub 80%. Evitați aplicarea în condiții nefavorabile, întrucât acestea pot afecta proprietățile finale ale vopselei.

PĂSTRARE

A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva expunerii la îngheț și la soare. Închideți bine recipientul după utilizare. Recuperați excesul de vopsea pentru a-l refolosi. Reutilizarea vopselelor poate minimiza cu adevărat efectele produsului asupra mediului pe durata de viață a acestuia.

NOTE

Foarte inflamabil. Foarte periculos pentru mediu. *Mai multe informații sunt disponibile în fișele cu date de securitate (FDS) ale produselor. NUMAI PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.